

ООО НПФ Симплекс

# Аналоги полиамида

[www.simplexnn.ru](http://www.simplexnn.ru)

8-800-775-90-06



2025

## Марки гранулированного ПОЛИАМИДА в ассортименте ООО НПП "Симплекс"

ПА6	DSM	КуйбышевАзот	Гродно Азот	Полипластик	Наполнение	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Усадка при литье, %	ПТР, г/10 мин (250 °С, 2,16 кгс)	Отрасль применения	Цвет
минералонаполненный	Akulon PA6 M3	6 Волгамид ЕСО-М3В/NC001		Арзамид ПА СМ 15-2	Тальк 15%	1220	0,6-0,8	10-20	Электротехника. Автокомпоненты. Бытовая техника	Серый. Черный. Светло-голубой
		6 Волгамид ЕСО-М3В/NC001		Арзамид ПА ТМ 15-2		1220	0,6-0,8	10-20		
	Akulon PA6/M4B	6 Волгамид ЕСО-М4В/NC001	ПА6-ТМ20-1	Технамид Б-М20	Тальк 20%	1250	0,6-0,8	1-3	Электротехника. Промышленность. Автокомпоненты	Натуральный. Черный
гибридонаполненный				Арзамид ПА СВМН 20-1	Комбинированное наполнение	1280	0,4-0,6	10-15	Автокомпоненты. Минералостеклонаполнение (20%)	Красный. Синий. Черный
				Технамид Б-СВМ40-20		1450	0,2-0,3	5-8	Промышленность. Минералостеклонаполнение (40%)	
стеклонаполненный	Akulon K224-PG3NA99001	6 Волгамид В1Г3\ NC001	ПА6-ЛТ-СВ15П	Арзамид ПА СВ 15-1Э	Стекловолокно 15%	1220	0,5-0,7	12-20	Электротехника. Бытовая техника. Автокомпоненты	Черный. Светло-серый. Светлый графит
				Арзамид ПА СВ 15-1ЭТМ		1210	0,5-0,7	12-20		
	Akulon K224-G4	6 Волгамид В1Г4\ NC001	ПА6-Л-СВ20ПН	Арзамид ПА СВ 20-1	Стекловолокно 20%	1270	0,3-0,6		Бытовая техника. Автокомпоненты	Серый. Натуральный
	Akulon K224-G6	6 Волгамид В1Г6	ПА6-Л-СВ30П-1	Арзамид ПА СВ 30-1	Стекловолокно 30%	1360	0,5-0,7	7-15	Мебель. Автокомпоненты. Электротехника. Промышленность	Черный. Натуральный. Серый
Арзамид ПА СВ 30-4				1360		0,4-0,8	5-10			



	PA6/G6B. PA6/G6A. PA6 210 KC	6 Волгамид ECO- G6B/NC001. 6 Волгамид ECO- G6A/NC001. 6 Волгамид Па 6 210 кс	ПА6-Л- CB30-1	Полиамид стеклонаполнен ный марки ПА6- 210КС	Стекловолокну о 30%	1360		4-25	Электротехника. Автокомпоненты. Бытовая техника. Упаковка. Мебель	черный натуральный
	Akulon K224-G7	6 Волгамид B1G7	ПА6-ЛТ- CB35П	Арзамид ПА СВ 35-1	Стекловолокну о 35%	1410				черный
	Akulon K224-LG8	6 Волгамид B1LG8	ПА6-ЛТ- CB40П	Арзамид ПА СВ 40-1С	Стекловолокну о 40%. Светостабилизо ванный	1420	0,4-0,6	6-12	Электротехника. Арматура для монтажа СИП. Автокомпоненты	черный
	Akulon K224-G0	6 Волгамид B1G0	ПА6-ЛТ- CB50П	Арзамид ПА СВ 50-1	Стекловолокну о 50%	1530	0,4-0,6	6-12	Электротехника. Арматура для монтажа СИП. Автокомпоненты	черный
Арзамид ПА6 GB 30-1				Стеклошарики 30%	1330		10-16	Автокомпоненты	Чёрный. Натуральный	
<b>ударопрочный эластифицированный</b>	PA6-4Y PA6-3Y PA6-2Y PA6-5Y PA6-1Y			Арзамид ПА 6- 2Э	Эластифициро ванный. Ударопрочный	1080	0,9-1,2	6-14	Строительство. Бытовая техника. Автокомпоненты. РЖД	натуральный
		6 Волгамид B3T7/NC001		Арзамид ПА 6- 4Э		1070	0,7-1,0	4-12		натуральный
		6 Волгамид B3T6/NC001		Арзамид ПА 6- 1УП		1090	1,5-2,5	6-14		натуральный
				Арзамид ПА 6- 2ЭК		1070	0,9-1,2	1-4	Автокомпоненты	черный натуральный
				Арзамид ПА 6- 6ЭК		1070	1,3-1,8	0,4-0,6		черный
<b>труд ного рюч</b>	PA6FR	6 Волгамид B2V0/NC001	ПА6 -ТГ	Арзамид ПА 6- 1АП	Трудногорючи й	1130	0,8-1,2	4-10	Электротехника. Автокомпоненты	Белый. Натуральный. Бежевый. Светло-серый

ий			Арзамид ПА 6-4АПК	Экструзионный. Трудногорючий	1330		1,5-4,0	Тёмно-серый. Чёрный
			Арзамид ПА 6-5АПК	Экструзионный. Трудногорючий	1220		4-8	Чёрный
			Арзамид ПА МН 20-1АП	Минеральный наполнитель 20%. Трудногорючий	1440	0,9-1,2	10-20	Чёрный. Натуральный
			Арзамид ПА СВ 20-1АП	Стекловолокно 20%. Трудногорючий	1500	0,4-0,6	20-30	Натуральный. Серый
			Арзамид ПА СВ 20-3АП	Стекловолокно 20%. Трудногорючий	1460	0,4-0,6	10-20	Натуральный. Светло-серый. Чёрный. Серый
			Арзамид ПА СВ 20-4АП	Стекловолокно 20%. Трудногорючий	1560	0,4-0,6	10-20	Натуральный. Светло-серый
			Арзамид ПА СВ 20-5АПМ	Стекловолокно 20%. Трудногорючий	1430	0,4-0,6	10-20	Натуральный. Серый. Чёрный
			Арзамид ПА СВ 20-9АП	Стекловолокно 20%. Трудногорючий	1580	0,4-0,6	3-10	Натуральный
			Арзамид ПА СВ 25-1АП	Стекловолокно 25%. Трудногорючий	1560	0,3-0,5	7-15	Серый
			Арзамид ПА СВ 35-8АП	Стекло 35%. Трудногорючий	1615	0,3-0,6		Чёрный

				й				
			Арзамид ПА СМ 25-2АП	Стекловолокн о 25%. Трудногорючи й	1310	0,6-0,8	10-25	Серый. Чёрный
			Арзамид ПА СВ 25-3АП-АС	Стекловолокн о 25%. Трудногорючи й с антистатическ ой добавкой	1540	0,6-0,9		черный

Уточняйте актуальные цены на ПОЛИАМИД в отделах продаж своего региона по телефонам, указанным ниже.

Заявку также можно оставить в он-лайн консультанте на сайте [simplexnn.ru](http://simplexnn.ru) либо отправить запрос на электронный адрес [marketing@simplex.nnov.ru](mailto:marketing@simplex.nnov.ru)

8 800 775 90 06

8 (831) 225-73-34