



Каталог марок ТЭП

Марка	Стойкость к УФ (светостабильность)	Способ переработки	Твердость по Шор А	Контакт с пищевой продукцией	Рекомендуемое производство изделий
118-60 BI S	средняя	экструзия	60±2	-	Профильные изделия
118-60 NB S	хорошая	экструзия	60±2	годен	Профильные изделия
118-55 BI S	средняя	экструзия	55±2	-	Профильные изделия
118-55 BI S	средняя	экструзия	55±2	-	Профильные изделия
092-60 NV S	хорошая	экструзия, литье под давлением	60±2	годен	Для производства медицинских изделий
118-55 NB S	хорошая	экструзия	55±2	годен	Профильные изделия
118-75 BI S	средняя	экструзия	75±2	-	Профильные изделия
118-95 NI S	низкая, под окраску в черный цвет	со-экструзия	95±2	-	Подложка профильных изделий
118-95 NB S	хорошая	со-экструзия	95±2	годен	Подложка профильных изделий
116-75 BB SSE	хорошая	экструзия листа – формование, литье под давлением	75±2	-	Автомобильные ковры, детали интерьера
116-80 BB SSE	хорошая	экструзия листа – формование, литье под давлением	80±2	-	Автомобильные ковры, детали интерьера
116-85 BB SSE	хорошая	экструзия листа – формование, литье под давлением	85±2	-	Автомобильные ковры, детали интерьера
122-45 NI SS	плохая, под окраску в черный цвет	Литье под давлением	45±2	-	Товары народного потребления
122-45 NB SS	хорошая	Литье под давлением	45±2	годен	Товары народного потребления
118-55 BI SS	средняя	Литье под давлением	55±2	-	Уплотнительные кольца, манжеты

118-55 NI SS	плохая, под окраску в черный цвет	Литье под давлением	55±2	-	Товары народного потребления
118-55 NV SS	хорошая	Литье под давлением	55±2	годен	Уплотнения, манжеты под питьевую воду
Марка	Стойкость к УФ (светостабильность)	Способ переработки	Твердость по Шор А	Контакт с пищевой продукцией	Рекомендуемое производство изделий
118-65 NI SS	низкая, под окраску в черный цвет	Литье под давлением	65±2	-	Товары народного потребления
118-65 NV SSM	хорошая	Литье под давлением	65±2	годен	Детали интерьера салона автомобиля
118-65 BI SS	средняя	Литье под давлением	65±2	-	Товары народного потребления
118-90 BI SS	средняя	Литье под давлением	90±2	-	Жесткие детали бытовой техники
118-85 BI SS	средняя	Литье под давлением	85±2	-	Жесткие детали бытовой техники
118-80 NV SS	хорошая	Литье под давлением	80±2	годен	Детали интерьера салона автомобиля
118-80 NI SS	плохая, под окраску в черный цвет	Литье под давлением	80±2	-	Товары народного потребления
118-75 BI SS	средняя	Литье под давлением	75±2	-	Товары народного потребления
105-60 BI SBE	хорошая	Литье под давлением	60±2	-	Комплектующие обуви
099-65 BI SBE	хорошая	Литье под давлением	65±2	-	Комплектующие обуви
105-60 BI SBE	хорошая	Литье под давлением	60±2	-	Комплектующие обуви
116-75 BI SBP	хорошая	закладная экструзия	75±2	-	Оболочка кабеля
118-80 NI SBP	хорошая	закладная экструзия	80±2	-	Изоляция кабеля
118-60 NI SB	средняя	экструзия	60±2	-	Профильные изделия
118-60 BI SB	средняя	экструзия	60±2	-	Профильные изделия
118-65 BI SB	средняя	экструзия	65±2	-	Профильные изделия
118-90 NI SB	средняя	со-экструзия	90±2	-	Подложка профильных изделий