

Поликарбонат (ПК, РС) в гранулах

Производитель	Марки поликарбоната в гранулах	ПТР при 300°C / 1,2 кг	Ударная вязкость с надрезом, при + 23°C, кДж/м2	УФ- добавка , светостойкость	Коэффициент пропускания света, %	Применение
Поликарбонат ПК / РС литьевой высокотекучий						
Huasu	HS 1220UV	20	55	есть	92%	элементы светотехники, освещения, светильники, фонари уличные, детали уличной мебели, световые короба, витрины, кронштейны и другие рекламные
Lotte	SC-1220UR	22	70	есть	89%	
Сибур	PC-022U	20-24	63	есть	89%	
Поликарбонат ПК / РС литьевой базовый						
Сибур	ПК ЛТ 10	10	22	нет	89%	медицинские инструменты, шприцы, линзы глазные, фары автомобилей, габаритные огни, светильники, игрушки, детали корпусов бытовой и оргтехники, измерительная техника, тонкостенные изделия в радиотехнике, приборостроении, машиностроении, электротехнике, оборонной промышленности
Lotte	PC-1100U	10	80	да	89%	
Сибур	PC-010U	21	75	да	89%	
Сибур	ПК ЛТ 12, высокопрозрачный	11	25	нет	85	
Сибур	ПК ЛТ С-12ОД, трудногорючий, ПВ-0	12	22	да	80	
Полипластик	Армалой ПК 2АП-П, трудногорючий, ПВ-0	18	28	да	85	
Сибур	ПК ЛТО-12, чёрный	12	25	да	чёрный	
Поликарбонат ПК / РС экструзионный						
Shengtong	PC-907UR, ПВ-2	7	72	есть	92	теплицы, листы, навесы, остановки общественного транспорта, конструкционные изделия средней толщины
Lotte	PC-1070U	7	85	есть	90	
Сибур	PC-007U	7	75	есть	92	
Сибур	PC-008U	8	75	есть	90	

Сокращения в названиях означают:

- ПК / РС - поликарбонат
- U - ультрафиолетовый стабилизатор
- R - улучшенные антиадгезионные свойства
- L - увеличенное содержание голубого красителя
- Л - переработка литьём под давлением
- Э - переработка экструзией
- T - термостабилизатор
- C - светостабилизатор
- O - краситель

Требования и нормы по показателям качества у поликарбонатов в гранулах с добавками те же, что и у гранулированных поликарбонатов ПК / РС без добавок.

ООО НПФ "Симплекс"

8-800-775-90-06

www.simplexnn.ru

marketing@simplex.nnov.ru